



AC200 ZÁKLADNÍ BARVA (PRIMER) řady COLORSPRAY

Barevné odstíny: V odstínech dle platné ceníkové nabídky.

Použití: COLORSPRAY ZÁKLADNÍ BARVA je rychleschnoucí univerzální základní barva na jakýkoliv kovový, dřevěný nebo proutěný povrch, plast, zdivo, omítky a papír pro aplikaci v interiéru i v exteriéru. Slouží, jako základní vrstva pod vrchní barvy řady COLORSPRAY. Barva uzávěru imituje barvu obsahu.

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s požívatiny, krmivem, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Příprava podkladu: Pro přípravu podkladu použijte kvalitní čisticí prostředky, odstraňte všechny nečistoty, vosk, mastnotu. Povrch musí být čistý a suchý. Před použitím barvy zdrsňte povrch smirkovým papírem. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku. Surový kov, dřevo a jakýkoliv neošetřený povrch je vhodné upravit základní vrstvou COLORSPRAY ZÁKLADNÍ BARVA.

Návod k použití: Před prací obsah dózy alespoň po dobu 1 minuty silně protřepejte (musí být slyšet kuličky uvnitř dózy, které napomáhají k dokonalému promíchání) a před aplikací krátce prostříkněte. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální teplota podkladu a okolí je 21-27 °C. Doporučujeme stříkat ze vzdálenosti 25-30 cm od povrchu ve slabých vrstvách rovnoměrným křížovým nástřikem. Mezi jednotlivými nástřiky nechte proschnout alespoň 5 minut. Další vrstvu naneste max. do jedné hodiny od předešlé aplikace nebo počkejte 5 dní do dokonalého vytvrzení, abyste předešli zvrásnění nebo odlupování vrstvy. Mokrým nebo suchým skelným papírem lehce očistěte. Prach a částičky skelného papíru odstraňte čistým hadrem. Nenanášejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání vrstvy. Vrchní nátěr nechte schnout alespoň 30 minut. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříkněte zbytek hmoty z ventilku.

Teoretická vydatnost: cca 2 m² v jedné vrstvě u 400 ml dózy

Balení: Dle aktuální nabídky, 400 ml.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

Extremně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po

spotřeba výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“
„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 9/2015

